Absorptions- und Emissionsspektrum von V^{2+}/V^{3+} in Beryllen

K. Schmetzer

Mineralogisches Institut der Universität Heidelberg

und

H. H. Eysel

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Heidelberg

(Z. Naturforsch. **29 a**, 1458–1460 [1974]; eingegangen am 22. Juli 1974)

Absorption and Emission Spectra of V^{2+}/V^{3+} Doped Beryls

Absorption and emission spectra of beryls doped with a mixture of less than 0.1% V^{2+} and V^{3+} have been measured. The resulting crystal field parameters are:

$$\begin{aligned} V^{2+}: & Dq=1500 \text{ cm}^{-1}, \quad B=750 \text{ cm}^{-1}, \quad C=3250 \text{ cm}^{-1}; \\ V^{3+}: & Dq=1750 \text{ cm}^{-1}, \quad B=580 \text{ cm}^{-1}, \quad C=2480 \text{ cm}^{-1}. \end{aligned}$$

Within the frequency range of our spectrometers the V^{3+} is dominating in absorption while V^{2+} produces the observed emission spectrum by superposition of the ${}^4T_2-{}^4A_2$ fluorescence and 2E , ${}^2T-{}^4A_2$ phosphorescence bands. We were not able to observe emission of V^{3+} .

Über die Absorptions- und Emissionsspektren der d-d-Übergänge des V^{2+} und V^{3+} in Sauerstoffkoordination liegen zahlreiche Untersuchungen an dotiertem Magnesiumoxid, Granat und Korund vor^{1–10}.

Absorptionsspektren von vanadinhaltigen Beryllen wurden bereits von Wood und Nassau¹¹ und Beckwith und Troup¹² untersucht und auf der Basis von V^{3+} in oktaedrischer Sauerstoffkoordination interpretiert.

Im Rahmen von Untersuchungen über die Farbürsachen in der Beryllgruppe (Schmetzer, Berdinski und Bank¹³) wurden hier Absorptionsspektren von zahlreichen vanadinhaltigen Beryllen vermessen. Wenn man auch schwache Absorptionen mitberücksichtigt, können diese Spektren aber nur mit dem gleichzeitigen Vorhandensein von V – II und V – III erklärt werden.

Experimentelles

Die hier ausgeführten Messungen beziehen sich auf Berylle von Arasuai, Bezirk Salinas, Minas Gerais, Brasilien. Es wurden 30 verschiedene, größtenteils noch ungeschliffene Steine untersucht. Die Analyse eines Musters mit der Mikrosonde ergab: 0,47% FeO, 0,18% V_2O_3 .

Zur Messung der Absorptionsspektren diente im Bereich von 50 000 bis 11 500 cm^{-1} ein Spektro-

meter Leitz-Unicam SP 800, von 10 000 bis 5000 cm^{-1} ein Perkin-Elmer-Spektrometer Typ 125.

Als Probe für die Emissionsmessungen diente ein quaderförmig geschliffener Einkristall: 15 mm $\parallel c$, $3 \times 10 \text{ mm} \perp c$. Das Emissionsspektrum wurde auf einem CODERG PH 1 Raman-Spektrometer registriert. Anregung: He-Ne Laser 6328 Å sowie Ar^+/Kr^+ Laser 6764 Å, 6471 Å, 5682 Å und 5145 Å. Bei Belichtung mit 5145 Å trat eine lokale Zersetzung ein. Die Emissionsspektren wurden sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 80 °K gemessen. Der elektrische Vektor des linear polarisierten Erregers konnte wahlweise $\parallel$ oder $\perp$ zur c-Achse des Kristalls eingestellt werden.

Ergebnisse

Die Absorptionsspektren zeigten jeweils zwei starke Banden im Bereich um 15 000 und 25 000 cm^{-1} . Sie sind den spinerlaubten Übergängen des V^{3+} zuzuordnen.

Das Maximum der ersteren Absorptionsbande verschiebt sich, offenbar abhängig vom V^{2+} -Gehalt, zwischen 15 500 und 15 900 cm^{-1} , gleichzeitig tritt bei 15 000 eine Schulter durch den Übergang ${}^4T_2-{}^4A_2$ des V^{2+} -Ions auf. Die zweite Bande hat ihr Maximum bei 23 500 cm^{-1} und zeigt eine Schulter zwischen 22 000 und 22 300 cm^{-1} . Diese ordnen wir dem Übergang ${}^4T_1-{}^4A_2$ des V – II zu. Außerdem wurden sehr schwache, aber wegen ihrer häufigen Reproduzierbarkeit zweifelsfrei echte Banden bei 8 700, 8 855, 14 400, 21 650 und 25 500 cm^{-1}

Sonderdruckanforderungen an K. Schmetzer, Mineralogisches Institut der Universität Heidelberg, D-6900 Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 236.

gefunden. Die Zuordnung wurde nach den Termfolgen für d^3 - bzw. d^2 -Ionen nach den graphischen Darstellungen von Berkes¹⁴ getroffen und in Tab. 1 zusammengestellt.

Tab. 1. Absorptionsspektrum vanadinhaltiger Berylle.

Absorptionsmaximum [cm ⁻¹]	Zuordnung V ²⁺ (3d ³)	V ³⁺ (3d ²)
8 700		$^3T_1 \rightarrow ^1T_2$
8 855		$\rightarrow ^1E$
14 400	$^4A_2 \rightarrow ^2E, ^2T$	
15 000	$\rightarrow ^4T_2$	
16 300		$\rightarrow ^3T_3$
21 650	$\rightarrow ^2T_2$ oder	$\rightarrow ^1A_1$
22 000	$\rightarrow ^4T_1$	
23 500		$\rightarrow ^3T_1$
25 500		$\rightarrow ^1T_2$

Wegen der unregelmäßigen Form der Proben war die optische Schichtdicke nicht zu ermitteln. Es mußte deshalb auf die Angaben von Extinktionskoeffizienten verzichtet werden. Aus den beobachteten Banden ergeben sich die folgenden Ligandenfeldparameter:

$$\begin{aligned} V^{2+} (d^3): \quad Dq &= 1500 \text{ cm}^{-1}, \\ B &= 750 \text{ cm}^{-1}, \\ C &= 3250 \text{ cm}^{-1} (C/B = 4.3); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V^{3+} (d^2): \quad Dq &= 1720 \text{ cm}^{-1}, \\ B &= 580 \text{ cm}^{-1}, \\ C &= 2480 \text{ cm}^{-1} (C/B = 4.3). \end{aligned}$$

Neben den oben diskutierten Banden treten noch zwei mäßige Absorptionen bei 12 500 und 27 200 cm⁻¹ auf, die mit dem Gehalt an Eisen-II und Eisen-III in oktaedrischer Koordination erklärt werden (Schmetzer et al.¹³).

Emission

Im oktaedrischen Feld sind bei d^2 - und d^3 -Systemen im hier zutreffenden Dq -Bereich die energetisch niedrigsten angeregten Zustände von anderer Spinmultiplizität als der Grundzustand. Bei Cr^{3+} -Komplexen (isoelektronisch mit V^{2+}) wurde ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Fluoreszenz oder/und Phosphoreszenz und dem relativen Abstand des untersten spinerlaubten und spinverbotenen

Übergangs gefunden^{15, 16}. Danach sollte für V^{2+} die Fluoreszenz $^4T_2 \rightarrow ^4A_2$ neben der Phosphoreszenz $^2E, ^2T_1 \rightarrow ^4A_2$ zu beobachten sein, während für V^{3+} nur die Phosphoreszenz des Übergangs $^1E, ^1T_2 \rightarrow ^3T_1$ auftreten sollte. Diese Emission liegt außerhalb des Meßbereichs des verwendeten Spektrometers.

Abbildung 1 zeigt das Emissionsspektrum eines vanadinhaltigen Berylleinkristalls. Außer einem Intensitätsunterschied (Polarisation $\parallel c$ stärker als $\perp c$) konnte keine Abhängigkeit von der Polaris-

Abb. 1. Emissionsspektrum von V^{2+}/V^{3+} in Beryll. Anregung: HeNe Laser; Probe gekühlt auf $\sim 80^\circ K$.

tionsrichtung des Erregerlichts festgestellt werden.

Die scharfe Bande bei 14 600 cm⁻¹ wird dem Übergang $^2E, ^2T \rightarrow ^4A_2$ des V^{2+} zugeordnet. Die Lage dieser Bande bleibt bei Abkühlung auf 80 cm⁻¹ konstant.

Die starke Bande mit einer Halbwertsbreite von 1800 cm⁻¹ wird als Fluoreszenzbande dem Übergang $^4T_2 \rightarrow ^4A_2$ des V^{2+} zugeordnet. Sie liegt bei Raumtemperatur bei 13 450 cm⁻¹ und verschiebt sich bei Abkühlung zu höheren Wellenzahlen (80 °K: 13 850 cm⁻¹).

Wir danken Frl. I. Traub für die Bestimmung des Eisen- und Vanadiumgehalts. Von der Fa. Gebr. Bank, Idar-Oberstein, erhielten wir das gesamte Untersuchungsmaterial. Dafür sei ebenfalls bestens gedankt. Wir danken der DFG für finanzielle Unterstützung.

- ¹ B. Di Bartolo u. R. Peccei, Phys. Rev. **137**, A 6, 1770 [1965].
- ² E. Feher u. M. D. Sturge, Phys. Rev. **172**, 244 [1968].
- ³ Z. Goldschmidt, W. Low u. M. Foguel, Phys. Letters **19**, 17 [1965].
- ⁴ H. U. Rahman u. W. A. Runciman, J. Phys. (L) **4**, 1576 [1971].
- ⁵ G. E. Stedman, J. Chem. Phys. **51**, 4123 [1969].
- ⁶ P. J. Stephens u. M. Lowe-Parisean, Phys. Rev. **171**, 322 [1968].
- ⁷ P. J. Stephens, J. Chem. Phys. **51**, 1995 [1969].
- ⁸ M. D. Sturge, Phys. Rev. **130**, 639 [1963]; **131**, 1456 [1963].
- ⁹ F. K. Volgnets u. E. A. Sidorava, Zhur Priklad. Spekt, **14**, 86 [1971] [russ.].
- ¹⁰ M. G. Weber u. L. A. Riseberg, J. Chem. Phys. **55**, 2032 [1971].
- ¹¹ D. L. Wood u. K. Nussau, Amer. Min. **53**, 777 [1968].
- ¹² P. J. Beckwith u. G. J. Troup, Phys. Stat. Sol. (1a) **16**, 181 [1973].
- ¹³ K. Schmetzer, W. Berdesinski u. H. Bank, Z. dt. Gem. Ges. **23**, 5 [1974].
- ¹⁴ J. S. Berkes, Mat. res. lab. Monograph No. 2 (1968), Pennsylvania State University.
- ¹⁵ I. C. Hempel u. F. A. Matsen, J. Phys. Chem. **73**, 2502 [1969].
- ¹⁶ A. G. Paulusz u. H. L. Burrus, Chem. Phys. Lett. **17**, 527 [1972].