$\text{Ca}_{0,5}\text{Sr}_{0,5}\text{Si}_2^3$ gefunden wurde. Die experimentellen Werte geben aber keinen Hinweis auf eine Abweichung von $z=1/2$.

Die Phase BaLiSi kristallisiert also im AlB_2 -Typ wie z. B. BaAlSi^4 , SrAlSi^4 , $\text{Ba}(\text{Cu}, \text{Si})_2^4$, CaAlSi^4 und $\text{U}(\text{Fe}, \text{Si})_2^5$. Die typische Sechseckanordnung wird durch Lithium- und Siliciumatome gebildet, wobei der kurze Abstand der Atomschwerpunkte von 2,53 Å eine gesetzmäßige Verteilung von Si- ($r=1,17$ Å) und Li-Atomen ($r\approx 1,3$ Å) wahrscheinlich macht. Der kürzeste Ba–Ba-Abstand beträgt 4,38 Å, liegt also in der gleichen Größenordnung wie im Element selbst (4,50 Å).

Kristallographische Daten für BaLiSi

Hexagonal $a = 4,38 \pm 0,01$ Å, $c = 4,85 \pm 0,01$ Å, $c/a = 1,10$; $d_{\text{exp.}} = 3,30 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$; $d_x = 3,66 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$; $Z = 1$; Raumgruppe: $\text{P6m2} - \text{D}_{3h}^1$.

1 Ba in 1(a) 0, 0, 0,

1 Li in 1(d) $1/3, 2/3, 1/2$,

1 Si in 1(f) $2/2, 1/3, 1/2$,

$Q_R(\text{hk}0) = 0,082$, $Q_R(\text{hh}1) = 0,122$.

Dem Leibniz-Rechenzentrum München danken wir für die Bereitstellung von Rechenzeit an der TR4-Rechenanlage.

³ B. EISENMANN, K. H. JANZON, CH. RIEKEL, HERBERT SCHÄFER U. ARMIN WEISS, Z. Naturforsch. **22b**, 102 [1967].

⁴ O. I. BODAK, E. I. GLADISCHESKIJ, O. S. ZARECHNIN U. E. E. TSCHERKASCHIN, Visn. L'viv. Gos. Univ., Ser. Khim. **8**, 75-9 [1965].

⁵ M. DE LOURDES-PINTO, Acta crystallogr. [Copenhagen] **21**, 999 [1966].

⁶ Über die Spannungsreihe in Elektrolytschmelzen vgl. GIULIO MIAZZO, Elektrochemie, Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1952, S. 120.

Kristall- und Molekülstruktur von 4.5-Dioxo-2-thioxo-1.3-dithiolan

B. KREBS und D. F. KOENIG

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Göttingen und Brookhaven National Laboratory, Biology Department, Upton, N. Y., USA *

(Z. Naturforsch. **23 b**, 109–110 [1968]; eingegangen am 3. Oktober 1967)

Außer der Kristallstruktur der Trithiokohlensäure bei -100°C^1 sind bisher keine weiteren Strukturen von Verbindungen bekannt, die eine CS_3 -Gruppe enthalten. Wir haben die Struktur des kristallinen 4.5-Dioxo-2-dioxo-1.3-dithiolans (I) untersucht, in dem diese Gruppe Teil eines interessanten 10 π -Elektronensystems ist ².

Die Verbindung entsteht bei der Reaktion von $\text{SC}(\text{SH})_2$ mit Oxalylchlorid unter Abspaltung von HCl^3 . Sie kristallisiert in zwei Modifikationen, deren Daten in Tab. 1 angegeben sind. Zur Ermittlung der Kristallstruktur der β -Modifikation wurden 1007 unabhängige Reflexe mit einem automatischen Supper-Pace-Diffraktometer gemessen (ω scan, Szintillationszähler, RhK_α -Strahlung). Die Strukturbestimmung gelang direkt mit Hilfe der Σ_2 -Beziehung ⁴. Ausgehend

	$\alpha\text{-C}_3\text{O}_2\text{S}_3$	$\beta\text{-C}_3\text{O}_2\text{S}_3$
a [Å]	11,43 (2)	16,758 (10)
b [Å]	5,23 (1)	5,688 (5)
c [Å]	10,68 (2)	6,313 (6)
β [°]	114,4 (5)	107,1 (1)
Raumgruppe	$\text{P } 2_1/a$	$\text{P } 2_1/a$
V_{EZ} [Å ³]	581,4	575,2
d_R [g/cm ³]	1,874	1,896
$d_{\text{pykn.}}$ [g/cm ³]	1,86	1,89
Z	4	4

Tab. 1. Kristalldaten von α - und β - $\text{C}_3\text{O}_2\text{S}_3$.

von 6 Anfangssymbolen wurden 2 Phasensätze für 126 Strukturaktoren ($E \geq 1,5$) direkt bestimmt. Eine der beiden damit berechneten dreidimensionalen E -Synthesen erwies sich offensichtlich als die richtige und zeigte das Mol. fast unverzerrt. Alle restlichen Phasen konnten in einem weiteren Schritt bestimmt werden. Die Parameter wurden mit mehreren Zyklen Least Squares,

	x	y	z	$B[\text{Å}^2]$
S(1)	0,1898 (1)	0,9594 (3)	0,0625 (3)	3,62 (5)
S(2)	0,0670 (1)	0,1645 (3)	0,2613 (3)	3,67 (5)
S(3)	0,0927 (1)	0,3687 (3)	0,8607 (3)	3,74 (5)
O(1)	0,2223 (3)	0,6418 (9)	0,3750 (8)	5,40 (13)
O(2)	0,0976 (3)	0,8130 (9)	0,5416 (7)	5,14 (13)
C(1)	0,1816 (3)	0,8092 (9)	0,2998 (9)	2,94 (12)
C(2)	0,1149 (3)	0,9060 (9)	0,3905 (8)	2,99 (12)
C(3)	0,1154 (3)	0,1739 (9)	0,0528 (8)	2,90 (12)

Tab. 2. Atomkoordinaten und isotrope Temperaturparameter des β - $\text{C}_3\text{O}_2\text{S}_3$.

* Ein Teil der Untersuchung wurde unter Aufsicht der United States Atomic Energy Commission durchgeführt.

¹ B. KREBS u. G. GATTOW, Z. anorg. allg. Chem. **340**, 294 [1965].

² A. MÜLLER, B. KREBS u. R. AHLRICH, Z. Naturforsch. **21 b**, 389 [1966].

³ B. KREBS u. G. GATTOW, Angew. Chem. **75**, 978 [1963]; Int. Ed. **2**, 618 [1963].

⁴ J. KARLE u. H. HAUPTMAN, ACA Monograph 1953; I. L. KARLE u. J. KARLE, Acta crystallogr. [Copenhagen] **16**, 969 [1963].

zunächst mit isotropen, schließlich mit anisotropen Temperaturfaktoren für alle Atome bis zu einem R_1 -Faktor von 6,9% (einschließlich nichtbeobachteter Reflexe) verfeinert. Die Parameter der Atome sind in Tab. 2 angegeben, die Bindungsabstände sind in Tab. 3 zusammengefaßt.

S(1)–C(1)	1,764(6)	Nicht gebunden	
S(1)–C(3)	1,733(6)	(intramolekular):	
S(2)–C(2)	1,757(6)	S(1)–S(2)	2,948(2)
S(2)–C(3)	1,738(6)	S(1)–S(3)	2,911(2)
S(3)–C(3)	1,603(6)		
O(1)–C(1)	1,186(8)	S(2)–S(3)	2,927(2)
O(2)–C(2)	1,198(8)	O(1)–O(2)	2,777(7)
C(1)–C(2)	1,503(8)		

Tab. 3. β - $\text{C}_3\text{O}_2\text{S}_3$: Interatomare Abstände (in Å).

Die Struktur besteht aus einer durch intermolekulare C–O-, S–S- und S–O-van der Waals-Kontakte bestimmten Packung fast ebener isolierter $\text{C}_3\text{O}_2\text{S}_3$ -Moleküle. Die Abweichung von idealer C_{2v} -Molekelsymmetrie ist jedoch deutlich. Als Entfernungen von der „besten“ Molekülebene ergaben sich z. B. 0,092 Å für S(2) und 0,078 Å für O(2). Dagegen sind die un-

mittelbaren Umgebungen der drei sp^2 -C-Atome praktisch ideal planar. Das gilt besonders für die CS_3 -Gruppe (Abweichung des C-Atoms von der Ebene durch die drei S-Atome 0,001 Å).

Die ermittelten Bindungsabstände⁵ sind qualitativ gut vereinbar mit den Ergebnissen einer HMO-Rechnung². Obwohl Grenzstrukturen mit negativen Ladungen an den Carbonyl-O- und Thiocarbonyl-S-Atomen sicherlich am wahren Bindungszustand des Moleküls beteiligt sind, wurden für die exocyclischen Bindungsabstände relativ kleine Werte gefunden (vgl. Tab. 3). Der CS-Abstand stellt neben dem von JEFFREY und SHIONO⁶ in einer ähnlichen Verbindung, dem 4-Methyltrithion (1,627 Å) ermittelten einen der kürzesten bisher beobachteten CS-Bindungsabstände dar (abgesehen von Verbindungen wie CS_2 und COS) und entspricht praktisch dem für eine C(sp^2)-S-Doppelbindung angenommenen Wert. Die C–C-Bindung zeigt eine Verkürzung gegenüber dem Einfachbindungsabstand. Die cyclischen CS-Bindungsabstände liegen in dem Bereich, der für eine C(sp^2)-S-Bindung mit geringen Doppelbindungsanteilen zu erwarten ist.

Der eine von uns (B. K.) dankt Herrn Prof. Dr. O. GLEMSER sehr für großzügige Unterstützung.

⁵ Nach der Analyse der Rotationsschwingungen des Moleküls ist noch eine geringfügige Korrektur dieser Bindungslängen zu erwarten.

⁶ G. A. JEFFREY u. R. SHIONO, Acta crystallogr. [Copenhagen] **12**, 447 [1959].

Zur Kristallstruktur des Li_8SnO_6

M. TRÖMEL und J. HAUCK

Institut für anorganische Chemie der Universität
Frankfurt a. M.

(Z. Naturforsch. **23 b**, 110 [1968]; eingegangen am 27. September 1967)

Aus der Reihe der isotypen Verbindungen Li_8MeO_6 (mit $\text{Me} = \text{Sn, Pb, Zr, Hf, Ce, Pr, Tb, Ir, Pt}^1$ bzw. Am und Pu^2) untersuchten wir Li_8SnO_6 , das durch Umsetzung von LiOH mit SnO_2 bei 600 °C im Stickstoffstrom rein erhalten wurde. Die Röntgen-Diffraktometer-Aufnahmen ($\text{Cu-K}\alpha$ -Strahlung) der Pulverpräparate ließen sich rhomboedrisch mit ähnlichen Gitterkonstanten, wie sie für verschiedene Vertreter dieses Typs angegeben sind^{2,3}, indizieren. Wir legen hier jedoch die hexagonale Zelle mit $a = 5,464 \pm 3$, $c = 15,267 \pm 8$ Å und drei Formeleinheiten zugrunde. In den möglichen Raumgruppen $\text{R}\bar{3}$, $\text{R}\bar{3}2$, $\text{R}\bar{3}\text{m}$ und $\text{R}\bar{3}\text{m}$ kommt für Zinn jeweils nur die dreizählige Lage in Betracht. Kleinste-Quadrate-Rechnungen⁴ für die Sauerstoffatome und trial-Rechnungen für die röntgenographisch schwierig zu lokalisierenden Lithiumatome führten in der Raumgruppe $\text{R}\bar{3} - \text{C}_{3i}^2$ zu befriedigender Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Reflexintensitäten (bei 23 Reflexen $R = 0,093$; unter Vernachlässigung der Li-Atome $R = 0,125$). Die schließlich resultierenden Parameter waren

ten (bei 23 Reflexen $R = 0,093$; unter Vernachlässigung der Li-Atome $R = 0,125$). Die schließlich resultierenden Parameter waren

Atom	Lage	x	y	z
Sn	3 a	0	0	0
O	18 f	$0,31 \pm 1$	$0,00 \pm 1$	$0,083 \pm 3$
Li _I	18 f	0,33	0,33	0,11
Li _{II}	6 c	0	0	0,33

Damit nehmen im Gitter des Li_8SnO_6 gleichorientierte, isolierte SnO_6 -Oktaeder die Plätze einer rhomboedrisch verzerrten kubisch-dichtesten Kugelpackung ein; der Zinn-Sauerstoff-Abstand in den Oktaedern beträgt $2,12 \pm 5$ Å. Die Sauerstoffatome allein bilden nahezu eine hexagonal-dichteste Kugelpackung, in der die Lithiumatome in (18 f) tetraedrische, die in (6 c) oktaedrische Lücken besetzen. Auf die vermutliche Verwandtschaft des Li-MeVO_6 -Typs zur $\text{Li}_8\text{Me}^{\text{IV}}\text{O}_6$ -Struktur haben bereits SCHOLDER und GLÄSER¹ hingewiesen.

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemie für Mittel und Geräte. Die Rechnungen wurden auf der IBM 7094 des Deutschen Rechenzentrums in Darmstadt ausgeführt.

¹ R. SCHOLDER u. H. GLÄSER, Z. anorg. allg. Chem. **327**, 15 [1964].

² K. H. WALTER, Bericht der Gesellschaft für Kernforschung Karlsruhe KFK 280 (1965).

³ G. BLASSE, Z. anorg. allg. Chem. **331**, 44 [1964].

⁴ Rechenprogramm ORFLS, W. R. BUSING, K. O. MARTIN u. H. A. LEVY, Oak Ridge National Laboratory Report ORNL-TM-305 (1962).