Zur Kristallstruktur der Thiocuprate $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ und $\text{Rb}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$

On the Crystal Structure of the Thiocuprates $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ and $\text{Rb}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$

Christian Burschka*

Institut für Anorganische Chemie der Universität Würzburg, Am Hubland, D-8700 Würzburg

Z. Naturforsch. **34b**, 675–677 (1979); eingegangen am 15. Januar 1979

Crystal Structure, Ternary Sulfides

The title compounds can be synthesized by fusion reaction of the alkali carbonates with copper and sulfur at 790 °C. The structure was solved from X-ray diffractometer data of single crystals and refined to an R -value of 0.06. The compounds crystallize with the same layer-type structure which is closely related to that of KCu_3S_2 . Crystal data for $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ ($\text{Rb}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$): space group $C2/m$, $z = 2$, $\rho_{\text{calc}} = 4.27(4.76) \text{ g/cm}^3$, $a = 17.332(4) (17.840(6)) \text{ \AA}$, $b = 3.830(2) (3.865(1)) \text{ \AA}$, $c = 9.889(4) (10.011(3)) \text{ \AA}$, $\beta = 104.12(2)^\circ (104.91(2)^\circ)$.

1. Einleitung und Darstellung

Über die Synthese der Verbindung $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ berichteten W. Rüdorff *et al.* [1] schon 1952. Einkristalle dieser Phase wurden röntgenographisch untersucht [1, 2], trotzdem blieb die Kristallstruktur unbekannt, obwohl die Möglichkeit zum Vergleich mit der Struktur des gemischivalenten KCu_4S_3 [1] einen besonderen Anreiz für ihre Aufklärung bot. Erste eigene Syntheseveruche unter Anlehnung an die genannten älteren Angaben führten zunächst nicht zum Erfolg, sondern zur Entdeckung des bis dahin unbekannten KCu_3S_2 [3]. Die gewünschte Verbindung $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ konnte jedoch ausgehend von einem Gemenge aus K_2CO_3 , Kupfer und Schwefel in dem angegebenen Verhältnis in einem schmalen, etwas niedrigeren Temperaturbereich erhalten werden. Bei 790 °C ließ sich die Bildung von KCu_4S_3 und/oder $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ durch die Wahl der Heizdauer steuern. Nach einer Verweilzeit von 2 h konnte nach Auslaugen des erkalteten Schmelzkuchens mit Wasser und Waschen mit Alkohol röntgenographisch reines $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ isoliert werden. Bei Einsatz von Rb_2CO_3 entstand unter sonst gleichen Bedingungen das schon auf anderem Wege [1] erhaltene RbCu_4S_3 und das bisher nicht dargestellte $\text{Rb}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$. Die Reaktionen wurden in Korundtiegeln unter Argon als Schutzgas durchgeführt. Die Messung der Temperatur erfolgte mit Hilfe eines NiCr/Ni-Thermoelementes im Innern des Reaktionsrohres.

2. Röntgenographische Untersuchungen und Strukturaufklärung

Eine Identifizierung der erhaltenen Produkte war an Hand ihrer Pulverdiagramme möglich (Guinier-Simon-Verfahren, $\text{Cu-K}\alpha_1$ -Strahlung), die ausgehend von den angegebenen [1, 2] Gitterkonstanten störungsfrei indiziert werden konnten. Weissenberg- und Präzessionsaufnahmen nadelförmiger Einkristalle (Nadelachse [010]) ergaben in Bestätigung älterer Untersuchungen [2] die regelmäßige Auslöschung von Reflexen hkl mit $h+k = 2n+1$. Je ein Einkristall der beiden Verbindungen $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ und $\text{Rb}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ mit Abmessungen von *ca.* $0,03 \times 0,05 \times 0,4 \text{ mm}$ wurde am Diffraktometer vermessen (Syntex-P2₁, Mo- $\text{K}\alpha$ -Strahlung, Graphit-Monochromator, $\lambda = 0,71069 \text{ \AA}$, ω -scan). Die eingangs angegebenen Gitterkonstanten sind das Ergebnis einer least-squares-Rechnung mit 19 (12) zentrierten Reflexen im Bereich $2\theta = 23\text{--}26^\circ$. Der für die Strukturaufklärung verwendete Datensatz umfaßte 1051(1111) symmetrieunabhängige Reflexe im Bereich bis $2\theta \leq 60^\circ$, von denen 947(991) als beobachtet klassifiziert waren ($I_0 \geq 3\sigma_{I_0}$). Sie wurden mit Hilfe eines von 8 (11) Reflexen aufgenommenen ψ -scans bezüglich Absorption korrigiert ($\mu_{\text{Mo}} = 154 \text{ cm}^{-1}$ ($\mu_{\text{Mo}} = 253 \text{ cm}^{-1}$)). Unter der Annahme, daß die höchstsymmetrische Raumgruppe $C2/m$ vorliegt, führten Versuche zur Bestimmung der Vorzeichen von 124 Strukturfaktoren auf direktem Wege (Mutan) im Falle des $\text{K}_3\text{Cu}_8\text{S}_6$ nach Vergleich mehrerer E-maps mit einer Pattersonsynthese zu einem Strukturmodell, das plausible Umgebungsverhältnisse für alle Atome ergab. Demnach besetzen Kupfer bzw. Schwefel die Punktlage 4i vier-

* Sonderdruckanforderungen an Dr. Ch. Burschka.
0340-5087/79/0500-0675/\$ 01.00/0

bzw. dreimal. Kalium besetzt je einmal die Punkt-lage 4i und 2b. Überraschenderweise konnte dieses Modell mit Hilfe von least-squares-Methoden unter

Tab. I. Strukturparameter der Verbindung $K_3Cu_8S_6$ ($Rb_3Cu_8S_6$).

Atom	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	B[Å ²]
K 1	0,0000	0,5	0,0000	1,65(4)
(Rb 1)	0,0000	0,5	0,0000	1,45(2)
K 2	0,1890(1)	0,5	0,2991(2)	1,84(3)
(Rb 2)	0,1895(1)	0,5	0,3018(1)	1,68(3)
Cu 1	0,3914(1)	0,5	0,2131(1)	
(Cu 1)	0,3911(1)	0,5	0,2144(2)	
Cu 2	0,4092(1)	0,5	0,4761(1)	
(Cu 2)	0,4122(1)	0,5	0,4751(1)	
Cu 3	0,2967(1)	0,0	0,0626(3)	
(Cu 3)	0,2957(1)	0,0	0,0596(3)	
Cu 4	0,4819(1)	0,0	0,3534(1)	
(Cu 4)	0,4813(1)	0,0	0,3536(2)	
S 1	0,1558(1)	0,0	0,0181(2)	1,13(3)
(S 1)	0,1580(1)	0,0	0,0139(3)	0,97(4)
S 2	0,0370(1)	0,0	0,2917(2)	1,24(3)
(S 2)	0,0340(2)	0,0	0,2952(3)	1,05(4)
S 3	0,3448(1)	0,0	0,3586(2)	1,38(3)
(S 3)	0,3487(2)	0,0	0,3587(3)	1,13(4)

Atom	B ₁₁	B ₂₂	B ₃₃	B ₁₂	B ₁₃	B ₂₃
Cu 1	3,1(1)	6,7(1)	1,2(0)	0	—0,3(0)	0
(Cu 1)	3,0(1)	7,1(1)	0,9(0)	0	—0,2(0)	0
Cu 2	2,0(0)	1,7(1)	1,2(0)	0	0,3(0)	0
(Cu 2)	1,8(1)	1,7(1)	1,0(0)	0	0,3(0)	0
Cu 3	2,5(1)	1,2(1)	11,6(2)	0	3,6(1)	0
(Cu 3)	2,7(1)	1,2(1)	11,2(2)	0	4,3(1)	0
Cu 4	2,9(0)	1,2(1)	2,3(0)	0	1,4(0)	0
(Cu 4)	2,4(1)	1,2(1)	2,0(1)	0	1,4(0)	0

Abb. Die Strukturen von KCu_3S_2 , $K_3Cu_8S_6$ und KCu_4S_3 bei Projektion parallel *b*. Das Atom Cu 3 ist als einziges entsprechend den in Tab. I angegebenen Temperaturfaktoren als Ellipsoid wiedergegeben.

Berücksichtigung individueller isotroper Temperaturfaktoren jedoch nur bis zu einem *R*-Wert von $R = 0,2$ verfeinert werden. Entsprechende Rechnungen führten im Falle des $Rb_3Cu_8S_6$ zum gleichen Ergebnis. Die bei diesem Stand erstellten Differenzfouriersynthesen ließen bei jeder der beiden isotypen Verbindungen im Bereich des Atoms Cu3 (vgl. Abb.) eine besonders starke Diskrepanz zwischen beobachteter und berechneter Elektronendichte erkennen. Nach sukzessiver Freigabe anisotroper Temperaturfaktoren für alle Kupferatome und weiteren Verfeinerungszyklen konnte zwar eine bessere Übereinstimmung der F_o - und F_c -Werte erreicht werden ($R = 0,06$), für die Atome Cu3 und Cu1 ergaben sich jedoch zum Teil anomal hohe Temperaturfaktoren (vgl. Tab. I). Weitere Differenzfouriersynthesen unter Verwendung der angegebenen Strukturparameter zeigen, daß die Elektronendichteverteilung am Ort des Atoms Cu3 im vorliegenden Modell nur unvollkommen durch ein Ellipsoid beschrieben werden kann, vielmehr dem-

gegenüber keulen- und S-förmig verzerrt ist. Die durch diese Unstimmigkeit hervorgerufenen Restmaxima sind mit 2,5 und 1,8 e/Å³ (Rb₃Cu₈S₆: 3,5 und 3,2 e/Å³) mit Abstand die höchsten [5].

Durch welche modellmäßige Beschreibung die tatsächlichen Verhältnisse in diesem Bereich der Struktur am besten anzunähern sind, steht bis jetzt noch offen.

3. Beschreibung der Struktur und Diskussion

K₃Cu₈S₆ und Rb₃Cu₈S₆ kristallisieren in einem bisher nicht bekannten Strukturtyp (er wurde kürzlich auch bei dem Selenid Rb₃Cu₈Se₆ aufgefunden [4]), der Verwandtschaft zeigt zu den Strukturen von KCu₄S₃ und KCu₃S₂. Gemeinsames Merkmal der drei Strukturtypen ist die Ausbildung von Kupfer-Schwefel-Schichtverbänden, zwischen denen die

Alkaliatome angeordnet sind. Die K₃Cu₈S₆-Struktur enthält Teilbereiche, deren Atomanordnung entweder dem KCu₄S₃-Typ oder dem KCu₃S₂-Typ entspricht (vgl. Abb.). Während die Alkaliatome bezüglich Schwefel im KCu₃S₂ eine 7er-Koordination und im KCu₄S₃ ausschließlich eine würfelförmige 8er-Koordination aufweisen, kommen in der Struktur des K₃Cu₈S₆ beide Koordinationspolyeder vor: das Atom K1 ist 8-fach, das Atom K2 7-fach von Schwefel koordiniert (vgl. Tab. II). Die Kupferatome befinden sich bezüglich Schwefel in annähernd trigonal planarer oder verzerrt tetraedrischer Umgebung. Die ersteren (Cu2 und Cu4) bilden mit ihren Schwefelnachbarn kettenförmige Verbände, die in dieser Form schon bei einigen anderen ternären Sulfiden der Münzmetalle beobachtet wurden [6]. Sie verlaufen in Richtung der kristallographischen *b*-Achse. Die Verknüpfung dieser Verbände zu Schichten erfolgt sowohl im KCu₃S₂ als auch im K₃Cu₈S₆ über Schwefeltetraeder, die die restlichen Kupferatome aufnehmen und die ihrerseits über gemeinsame Kanten verknüpft sind. Ein Unterschied zwischen den beiden Strukturen besteht darin, daß der Teilbereich mit verzerrt tetraedrisch umgebenen Kupferatomen im K₃Cu₈S₆-Typ gegenüber dem KCu₃S₂-Typ auf das Doppelte ausgedehnt ist. Die Atomanordnung in diesem Bereich (in der Abb. durch Strichelung begrenzt) entspricht bis auf eine leichte Verzerrung derjenigen des KCu₄S₃-Typs.

Innerhalb des Kupfer-Schwefel-Verbandes nimmt das Atom Cu3 eine Sonderstellung ein. Es trennt jene Bereiche voneinander, in denen die Atomanordnung des KCu₃S₂-Typs ausgebildet ist (in der Abb. durch Verbindungslinien hervorgehoben). Vermutlich begünstigen die Umgebungsverhältnisse an dieser „Nahtstelle“ der Struktur eine Fehlordnung, die sich bei der Verfeinerung in hohen anisotropen Temperaturfaktoren äußert.

Herrn Prof. W. Bronger möchte ich an dieser Stelle für wertvolle Diskussionen herzlich danken.

Tab. II. Auswahl der interatomaren Abstände [Å].

K ₃ Cu ₈ S ₆		Rb ₃ Cu ₈ S ₆	
K1-S1	3,28 4×	Rb1-S1	3,39 4×
-S2	3,39 4×	-S2	3,45 4×
K2-S1	3,31 2×	Rb2-S1	3,39 2×
-S2	3,24 2×	-S2	3,37 2×
-S3	3,24 2×	-S3	3,36 2×
-S3	3,57 1×	-S3	3,63 1×
Cu1-S1	2,23 1×	Cu1-S1	2,23 1×
-S2	2,45 1×	-S2	2,47 1×
-S3	2,64 2×	-S3	2,64 2×
Cu2-S2	2,26 1×	Cu2-S2	2,25 1×
-S3	2,37 2×	-S3	2,39 2×
Cu3-S1	2,30 2×	Cu3-S1	2,29 2×
-S1	2,37 1×	-S1	2,38 1×
-S3	2,84 1×	-S3	2,90 1×
Cu4-S2	2,29 2×	Cu4-S2	2,29 2×
-S3	2,39 1×	-S3	2,38 1×
Cu1-Cu2	2,54 1×	Cu1-Cu2	2,54 1×
-Cu4	2,64 2×	-Cu4	2,67 2×
-Cu3	2,72 2×	-Cu3	2,77 2×
Cu2-Cu4	2,73 2×	Cu2-Cu4	2,74 2×
-Cu4	2,92 2×	-Cu4	2,93 2×
Cu3-Cu3	2,62 1×	Cu3-Cu3	2,61 1×
Cu4-Cu4	2,81 1×	Cu4-Cu4	2,77 1×

[1] W. Rüdorff, H. G. Schwarz u. M. Walter, Z. Anorg. Allg. Chem. **269**, 141 (1952).

[2] J. Geuskens, Diplomarbeit, Aachen 1971.

[3] Ch. Burschka u. W. Bronger, Z. Naturforsch., **32b**, 11 (1977).

[4] W. Bronger u. H. Schils, Privatmitteilung.

[5] Programm-Paket: Syntex-XTL auf NOVA 1200.

[6] Ch. Burschka, Z. Naturforsch., im Druck.